

A FOLYÉKONY ESERNYŐ®
WALL SAND-LIME BRICK PROTECTOR STANDARD
Mészhomok-tégla impregnálószer

Jellemzők:

Szilán/sziloxán alapú, vízzel hígítható, oldószermentes emulzió.

Külső megjelenés	<i>színtelen, az átlátszótól a homályosig</i>
Hatóanyag tartalom	0,66 s%
Szilárd anyag tartalom	1,06 s%
K₂O tartalom	0,4 s%
Oldószer	<i>víz</i>
Sűrűség 25 °C-on	1,01 g/cm³
Lobbanáspont	<i>nem tűzveszélyes</i>
pH	10-12

- behatoló képessége jó
- alkáliakkal szemben igen ellenálló
- felhordás után a vízlepergető hatás gyorsan kialakul
- a festékeknek kiváló tapadást biztosít
- környezetbarát
- vizes bázisú

A **WALL SAND-LIME BRICK PROTECTOR STANDARD** kálium-metil-szilikonát vizes oldata. Az impregnálószer, a levegő széndioxid tartalmával reagálva egyfajta polimetil-szilikon savat képez, és ennek hatására a kezelt felület vízlepergetővé válik.

A **WALL SAND-LIME BRICK PROTECTOR STANDARD** csökkenti az építőanyag kapilláris úton történő vízfelszívó képességét, de a pórusokat, kapillárisokat nem tömíti el. Ennél fogva csekély vagy alig mérhető az építőanyag légzésében bekövetkezett változás.

Alkalmazás:

A **WALL SAND-LIME BRICK PROTECTOR STANDARD** a vízre és szennyeződésekre érzékeny mészhomok-tégla felületén nyújt hatásos védelmet. Használatával megakadályozhatjuk a felületi szennyeződést, vizesedést, algásodást, salétromosodást.

A kezelést követő száradás után alakul ki a vízlepergető hatás.

Tárolás:

A **WALL SAND-LIME BRICK PROTECTOR STANDARD** eredeti, zárt edényben 0-30 °C között legalább 24 hónapig eltartható a címkén feltüntetett dátumtól számítottnan.

Felhasználás:

Amennyiben a téglát habarcsba, vagy más kötőanyagba tesszük, úgy annak száradása, kötése után kezeljük a felületet a fugával együtt.

A **WALL SAND-LIME BRICK PROTECTOR STANDARD**-ot ajánlatos ráfolyatással, vagy nagyceppes permetezéssel (az anyag folyjék meg a felületen) a kezelendő felületre két rétegben felhordani. A második réteget minden esetben az első réteg megszáradása előtt kell felvinni („nedves a nedvesre” eljárás)!

Az anyagszükséglet a felület szívóképességétől függ (kb. 0,4 – 0,6 liter/m²/2 réteg).

A kezelendő felületen mindig végezzünk próbakezelést! Így számíthatjuk ki és ellenőrizhetjük, pl. a kívánatos anyagmeny-nyiséget, vagy a szer hatékonyságát.

Amennyiben a téglákat homokba rakjuk (járófelület), úgy 2 percre mártsuk be azokat az anyagba a lerakás előtt.

Vigyázat: *Műemlék, vagy műemlék jellegű épülethez csak saját felelősségére használhatja. Használat előtt szaktanácsért mindenképpen hívja az alábbi telefonszámot!*

Figyelem: A kezelendő felület nem lehet átforrósodva!

Biztonsági intézkedések:

A „Biztonsági adatlap” a gyártótól, vagy a kereskedőtől beszerezhető.